



КЕМИКАЛС

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

Эмаль для разметки дорог «Колор-М» АК-503

Показатели	Ед. измерения	Значение
1. Внешний вид		Густая однородная жидкость. Допускается некоторое расслоение, устраняемое перемешиванием.
2. Условная вязкость на вискозиметре ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20+/-2)°С	с	Более 70
3. Время высыхания до степени 3 при температуре (20+/-2)°С и влажности (65+/-5)%	мин	Менее 30
4. Массовая доля нелетучих	%	73
5. Степень перетира на приборе «Клин»	мкм	Менее 40
6. Коэффициент яркости желтая оранжевая	%	Не менее 40 30
7. Адгезия высохшей пленки к стеклу, класс АС2 и АС3	балл	Менее 2

Упаковка

Евро-ведро или упаковка по согласованию с покупателем.

Хранение

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

registration info

INN 7716762330
KPP 771601001
OGRN 5137746184087
OKPO 26252213

banking details

ОАОАКВ "AVANGARD" Moscow
40702810300120030363 (ruble)
40702978200120030363 (euro)
40702840600120030363 (usd)
k/c 30101810000000000201
bik 044525201

company

Russia, 129226, Moscow,
ul.Dokukina, d.8, str.2
Tel/fax.: +7(495) 204-12-82
E-mail: import@eurochemical.ru
Internet: www.eurochemical.ru